

UNIMARC SMALTO MICACEO УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО

ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 303

ОПИСАНИЕ

Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO, в состав которой входят микро частички слюды оксидов металлов, разного оттенка на водной акриловой основе. Это покрытие создает в интерьере ультрамодную атмосферу хай-тек, в нём сочетаются природный минимализм горного сланца и практичная прочность слюдистого металла.

Обладает высокой устойчивостью к мытью и настиранию. Особая слюдистая многослойная структура оксидов железа и алюминия образует эффективную защиту от ультрафиолета, атмосферных воздействий и проникновения воды.

Применяется для декорирования внутренних и внешних поверхностей стен, элементов зданий из различных материалов, в том числе деревянных и металлических конструкций.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Поверхности из гипсокартона.
- Поверхности со старой краской минеральной или синтетической основы, просушенные, не осыпающиеся, впитывающие и правильно подготовленные.
- Поверхности из черных металлов, алюминия и легких сплавов, предварительно обработанные.
- Оцинкованные поверхности.
- Поверхности из пластика (ПВХ).
- Основы из нового или окрашенного дерева.

Поверхность должна быть соответственно подготовлена, следуя указаниям главы «Подготовка поверхности».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующие вещества: синтетические смолы в водной дисперсии.
- Пигменты и наполнители: частички слюды оксидов металла и алюминия.
- Растворитель: вода.
- Масса объёма (плотность): UNI EN ISO 2811-1: 1,24-1,28 кг/л., в зависимости от цвета.
- Вязкость материала UNI 8902: 10000 ± 1000 cps при 25С, (по вязкометру Brookfield).
- Время высыхания (при + 25°С и 65% U.R. влажности) поверхностное 1 час; окончательное через 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из штукатурки, гипсокартона:

- Проверить состояние поверхности. Убедиться, что поверхность подготовлена и просушена. При необходимости нанести на поверхность специальные укрепляющие материалы.
- При наличии плесени обработать поверхность специальным раствором против плесени СОМВАТ 222 очищающим код 4810222 и СОМВАТ 333 код. 4810333 восстанавливающим.
- Устранить щеткой или промыванием возможные остатки старой краски. Устранить старое осыпающееся известковое покрытие, отслоенные краски или плохо прилегающие слои.
- Удалить щеткой остатки пыли и следы смога.
- Для внутренних работ выровнять неровности поверхности: дырки, растрескивание, трещины, впадины с помощью TAMSTUCCO 9400006/9410110; обработать штукатурку и неровности наждачной бумагой.
- Трещины заполнить специальным составом для трещин.
- Продолжить финишное выравнивание по штукатурке с RASAMIX 9440160 или ВЕТОМАРК 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности, удалить пыль.
- На чистую и сухую поверхность нанести один слой IDROFIS 4700006 акриловая грунтовка для стен на водной основе или микронизированной грунтовки без растворителей АТОМО 8840001.
- Далее нанесите DECORFOND согласно параграфу «Нанесение материала».
- Через 6 часов можно наносить UNIMARC SMALTO MICACEO.

*(Разведения грунтовок и количество её нанесения зависят от впитывающей способности поверхности нанесения. Для определения расхода проведите предварительные пробы на отдельном участке. Проконсультируйтесь с техническим описанием).

Поверхности из черных металлов:

- Удалить ручной или механизированной очисткой отстающие слои и все следы ржавчины.
- Удалить следы старой отслоившейся краски и ошкурить всю поверхность.
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076.
- Удалить все следы пыли и загрязнений.
- Нанести на полностью просохшую поверхность 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE код 3310107, с промежутком не менее 6 часов.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести 2 слоя синтетического средства от ржавчины CROMO K70 серия 194.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it



UNIMARC SMALTO MICACEO УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО

ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 303

- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

- Нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности из алюминия и легких сплавов:

- Удалить следы окислов ручной или механической очисткой.
- Тщательно обезжирить щелочными растворами или растворителями.
- Удалить старую отслаивающуюся краску и обработать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы она стала шершавой.
- Удалить все следы пыли; на полностью просохшую поверхность нанести полихромную декоративную краску со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с промежутком не менее 6 часов.

Оцинкованные поверхности:

- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и очистить её.
- На числую и сухую основу нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.
- На поверхности, подвергающиеся постоянному воздействию атмосферных осадков, нанести в качестве грунтовки 2 слоя средства от ржавчины UNIMARC ANTIRUGGINE 3310107 или PRIMER 1630307 с промежутком не менее 6 часов.

Поверхности из пластика (ПВХ):

- Обработать всю поверхность наждачной бумагой, чтобы придать её легкую шероховатость.
- Обезжирить основу нитрорастворителем 5170076 и очистить её.
- На числую и сухую основу нанести 2 слоя полихромной декоративной краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO.

Поверхности из древесины:

- Слегка обработать поверхность наждачной бумагой для удаления отстающих частей.
- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить до шероховатости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу нитрорастворителем 5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой. Обработать наждачной бумагой и удалить пыль.
- На чистую и сухую основу нанести 2 слоя грунтовки UNIMARC FONDO UNIVERSALE 3350019 с промежутком не менее 6 часов или грунтовочной матовой краски MARCONOL ORIENTALITE 1450519.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) – Тел. +39 041 4569322 - Факс +39 041 5950153 – Код НДС 00229240270 - info@san-marco.it

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин.+8°C/макс.+35°C Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности: мин.+5°C/макс.+35°C Влажность поверхности: <10%
- Инструменты: кисть, валик, краскопульт.
- Разбавление: при нанесении кистью или валиком максимум на 5% водой; при нанесении краскопультом на 15% водой.
- Количество не менее 2 слоёв.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 6-7 м.кв./л. в 2 слоя.

КОЛЕРОВКА

Цвета получают с помощью SISTEMA TINTOMETRICO MACROMIE. Материал так же колеруется красителями COLORADO серии 548. В случае использования различных партий цветного материала или материала колеровка которого выполнена полностью системой TINTOMETRICO, но не в одном заказе, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежания различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
В закрытых, прочных упаковках при правильном хранении срок годности: 3 года.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)
Категория D: краска для отделки внутренних и внешних поверхностей (на водной основе): 130 г/л (2010)
UNIMARC SMALTO MICACEO содержит максимум: 130 г/л ЛОС (летучих органических составляющих).

Материал не требует информационных этикеток согласно директиве Евросоюза D.L. 65 от 14/03/03 и последующих изменений и дополнений. Применять материал согласно нормам гигиены и безопасности: после использования не выкидывайте контейнеры в окружающую среду, оставив до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со

UNIMARC SMALTO MICACEO УНИМАРК СМАЛЬТО МИКАЧЕО ПОЛИХРОМНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ СО СЛЮДИСТЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Серия 303

специальными отходам. Хранить вдали от детей.

Использовать в проветриваемом помещении.

В случае контакта с глазами, немедленно промыть их достаточным количеством воды. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу, показав упаковку и этикетку материала. Не выбрасывать остатки материала в канализацию, в водную среду и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Полихромная декоративная краска со слюдистым эффектом для наружных и внутренних работ.

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимой краски со слюдистым эффектом UNIMARC SMALTO MICACEO серия 303 на основе синтетических смол в водной дисперсии, оксидов железа, алюминия и цветных пигментов с высокой светостойкостью, не менее 2 слоев, минимальный расход 140 мл./кв.м.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che l'informazione presentata è basata sul nostro migliore ed esperienza e sui test di laboratorio. Non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti se le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo. Consigliamo sempre di verificare la idoneità del materiale in ogni caso particolare. Per qualsiasi altra informazione in merito ai dati tecnici rivolgersi al personale Colorificio San Marco al tel. 800853048