



КРАСКА «H&H BLICK»

Матовая белая высокоукрывистая дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. В большинстве случаев для получения высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Очень проста в нанесении, не оставляет следов от валика. Идеальна для окрашивания потолка.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: сополимерная дисперсия.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 58–60%.
- Вязкость: 13500–14500 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

матовая

Цветовой тон:

Белый.

КРАСКА «H&H BLICK» может быть отколерована только при наличии уникального программного обеспечения и сферического спектрофотометра. Использование в колеровке специальных оксидных пигментов - необходимое условие для создания природного цвета с эффектом светорассеивания по вееру «H&H». При колеровке с использованием других колеровочных систем и набора пигментов не гарантируется правильное создание цветового оттенка с эффектом светорассеивания.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

2.7 и 4.5 л.



КРАСКА «H&H SATIN SM / SG»

Шелковисто-матовая/шелковисто-глянцевая высокоукрывистая дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ, особо стойкая к мытью и истиранию.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Идеальна для окрашивания стен там, где требуется устойчивое к мытью и истиранию покрытие. Пригодна для использования во влажных помещениях. В большинстве случаев для получения высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Благодаря высокой эластичности пленки, позволяет скрывать мелкие дефекты поверхности (трещины и т.п.)

Свойства:

Водоразбавимая, экологически чистая и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. 1-й класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Класс S по DIN 53778-2 (более 15000 циклов). Выдерживает многократное мытье с применением слабых растворов моющих средств. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 58–60%.
- Вязкость: 10500–11500 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.

Степень блеска:

шелковисто-матовая/
шелковисто-глянцевая

Цветовой тон:

Белый.

КРАСКА «H&H SATIN» может быть отколерована только при наличии уникального программного обеспечения и сферического спектрофотометра. Использование в колеровке специальных оксидных пигментов - необходимое условие для создания природного цвета с эффектом светорассеивания по вееру «H&H». При колеровке с использованием других колеровочных систем и набора пигментов не гарантируется правильное создание цветового оттенка с эффектом светорассеивания.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

2.7 и 4.5 л.



Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «H&H SATIN» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «H&H SATIN», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 90 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой «Mestica».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания шлифуют, обеспыливают. Затем наносят «Mestica».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «Mestica».

Панели из гипсокартона:

Предварительно шлифуются шпательными заусенцами. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Mestica».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Mestica».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «Mestica».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывать, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «Mestica».

Покрывать на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «Mestica».

Покрывать, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (шлифовка, очистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывать, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «Mestica».

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно шлифуется для придания шероховатости и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т.п. обработать "Грунтом для дерева".

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпателькой согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации.

КРАСКА «N&H SCHUPPE»

Водно-дисперсионная, белая, матовая, тиксотропная краска высшего качества для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания стен и потолков в помещениях. Подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, обладает хорошей устойчивостью к истиранию и мытью, высокой укрывистостью. Не желтеет со временем.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Стойкая к мытью. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимеров акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-60%.
- Вязкость: 7500-10000 мПа*с
- Кислотность: pH 7,5-8,5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

Матовая в соответствии со стандартом DIN 53 778.

Цветовой тон:

Белый.

КРАСКА «N&H SCHUPPE» может быть отколерована только при наличии уникального программного обеспечения и сферического спектрофотометра. Использование в колеровке специальных оксидных пигментов - необходимое условие для создания природного цвета с эффектом светорассеивания по вееру «N&H». При колеровке с использованием других колеровочных систем и набора пигментов не гарантируется правильное создание цветового оттенка с эффектом светорассеивания.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

0.9, 2.7 и 4.5 л.



КРАСКА «ИНТЕРЬЕР – 20» (SG)

Шелковисто-глянцевая высокоукрывистая водно-дисперсионная краска высшего качества с превосходной устойчивостью к частому мытью и истиранию, для внутренних работ.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания потолков и стен там, где требуется устойчивое к мытью и истиранию покрытие.

Подходит для окрашивания древесины.

Пригодна для использования в сырых и влажных помещениях.

В большинстве случаев для получения

высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Выдерживает прямое попадание струй воды и долговременное воздействие влаги.

Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства:

Водоразбавимая, экологически чистая и не содержащая растворителей краска.

Обладает атмосферо- и светостойкостью. Создает эластичную морозоустойчивую водоотталкивающую пленку, которая позволяет перекрыть трещины и мелкие дефекты поверхности.

Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам.

Не препятствует воздухообмену. 1-й класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300.

Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 57–58%.
- Вязкость: 10000–11000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Истираемость: более 20000 циклов
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,3 кг/л.

Степень блеска:

Шелковисто-глянцевая.

Цветовой тон:

Белый – базис А, С.

КРАСКА «Интерьер – 20 (SG)»

может быть самостоятельно отколерована полнотоновыми и подцветочными красками типа Vollton- и Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА «Интерьер – 20 (SG)» может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотоновым системам, при этом КРАСКА «Интерьер – 20 (SG)» рассматривается как базис, указанный на этикетке.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

2.7 и 9.0 л.



Структура покрытия:

Наносить краску «Интерьер - 20 (SG)» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «Интерьер - 20 (SG)», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску водой не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 90 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную

осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF», на панелях из гипсокартона предварительно сошлифовываются шпательные заусенцы. Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». Пористый бетон покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покртия, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Покртия на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно зашлифовывается для придания шероховатости и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т.п. обработать «Грунтом для дерева».

Детали из оцинкованного металла:

После соответствующей очистки от грязи и ржавчины загрунтовать поверхность 1–2 раза адгезионным грунтом для цветных металлов (алкидным или акриловым). Окрашивать поверхность 1–3 раза неразбавленной краской.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпательной «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наши представительства:

Москва (495) 993 - 6454.

Техническая информация № 2022/2153 по состоянию на январь 2022 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА «ИНТЕРЬЕР – 7» (SM)

Шелковисто-матовая высокоукрывистая дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ, особо стойкая к мытью и истиранию.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания потолков и стен там, где требуется устойчивое к мытью и истиранию покрытие. Пригодна для использования во влажных помещениях. В большинстве случаев для получения высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Отлично подчеркивает рельеф структурных обоев под окраску. Благодаря высокой эластичности пленки, позволяет скрывать мелкие дефекты поверхности (трещины и т.п.) Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства:

Водоразбавимая, экологически чистая и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. 1-й класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Класс S по DIN 53778-2 (более 10000 циклов). Выдерживает многократное мытье с применением слабых растворов моющих средств. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 58–60%.
- Вязкость: 10500–11500 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,4 кг/л

Степень блеска:

шелковисто-матовая.

Цветовой тон:

Белый – базис А, ВА, ВС, С.

КРАСКА «Интерьер – 7 (SM)» может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- и Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА «Интерьер – 7 (SM)» может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем, при этом КРАСКА «Интерьер – 7 (SM)» рассматривается как базис, указанный на этикетке.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

2.7 и 9.0 л.



Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «Интерьер - 7 (SM)» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «Интерьер - 7 (SM)», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 90 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой «DERUFA

Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно шлифуются шпательными заусенцами. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывают, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхность нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Покрывают на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смычка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно зашлифовывается для придания шероховатости и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т.п. обработать «Грунтом для дерева».

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпательной «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наши представительства:

Москва (495) 993 - 6454

Техническая информация № 2019/2152 по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА «ИНТЕРЬЕР – 3» (TM)

Матовая, ярко-белая, высокоукрывистая водно-дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания потолков и стен, требующих повышенной стойкости к истиранию и мытью. Пригодна для использования во влажных помещениях. Обладает высокой укрывистостью – в большинстве случаев достаточно нанести краску всего в один слой. Колеруется в светлые и средние тона. Сертифицирована для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. 2-й класс стойкости к мокрому истиранию по DIN EN 13300. Выдерживает многократное мытье слабыми растворами моющих средств. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-60%.
- Вязкость: 7500-10000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

матовая.

Цветовой тон:

белый.

КРАСКА «Интерьер - 3 (TM)» может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА «Интерьер - 3 (TM)» может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем, при этом КРАСКА «Интерьер - 3» рассматривается как базис «А».

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

2.7 и 9.0 л.



ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «Интерьер - 3 (ТМ)» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносится неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «Интерьер - 3 (ТМ)», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску водой не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 0.11 л/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предваритель-

ная обработка грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF».

Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно шлифуются шпательными заусенцами. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывают, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхность нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — «DERUFA Acrylgrund LF».

Покрывают на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смычка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхность антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Краска «Интерьер - 3 (ТМ)» не применяется. Рекомендуем применять Краску «Интерьер - 20 (SG)».

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпатлевкой «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наш Сервисный Центр:

Москва (495) 993-6454.

Техническая информация № 2019/2151 по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий, и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА «EXPO (EX)»

Матовая, белая, однопроходная водно-дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Идеально подходит для потолков – не «полосит», хорошо растекается на поверхности. Является одной из самых высокоукрывистых – зачастую достаточно нанесения в 1 слой. Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и мытью, экономична в расходе. Можно использовать в помещениях с умеренной влажностью. Повышенное содержание связующего обеспечивает хорошую адгезию к самым разнообразным покрытиям, не препятствуя воздухообмену.

Свойства:

Водоразбавляемая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Скрывает небольшие дефекты. Обладает высочайшей укрывистостью. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: сополимерная дисперсия.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 58–60%.
- Вязкость: 5000–8000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Состав:

винилацетатная дисперсия, диоксид титана, микрокальцит, модифицирующие добавки

Степень блеска:

матовая.

Цветовой тон:

белый.

КРАСКА «EXPO (EX)» может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА «EXPO (EX)» может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

9.0 л.



Структура покрытия:

Наносить КРАСКУ «EXPO (EX)» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание КРАСКОЙ «EXPO (EX)», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную краску водой не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 100 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предваритель-

ная обработка грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно сошлифовываются шпательными заусенцами. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывать, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхность нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — «DERUFA Acrylgrund LF».

Покрывать на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

Покрывать, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, очистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывать, обладающие несущей способностью и выполненными дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Краска «EXPO (EX)» не применяется. Рекомендуем применять Краску «Интерьер - 20 (SG)».

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпатлевкой «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наш Сервисный Центр:

Москва (495) 993-6454.

Техническая информация № 2019/2151 по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий, и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

SUPRACRYL

Универсальная белая матовая\шелковисто-матовая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Применяется для окрашивания деревянных, бетонных поверхностей, штукатурки, гипсокартона и т.д.

Атмосферостойкая. Обладает отличной адгезией и высокой эластичностью, не желтеет со временем.

Преимущества:

- Не имеет запаха, быстросохнущая.
- Легка в нанесении.
- Отличная укрывистость.
- Высокая эластичность готового покрытия.
- Не оставляет следов от кисти и валика.
- Готова к употреблению.
- Атмосферо- и светостойкая.
- Особо стойкая к истиранию.

Технические характеристики

Плотность — 1,2 кг/л

РН — 7-8

Тип связующего — акриловые полимеры.

Сухой остаток — 50-51%

Стойкость к истиранию — 1 класс по DIN EN 13300, более 15000 циклов мокрого истирания

Состав

чисто акриловая дисперсия, диоксид титана, микрокальцит, модифицирующие добавки

Рекомендации к применению:

Подготовка поверхности

Работы производить при температуре не ниже +5°C.

Бетонные поверхности:

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпатлевку финишную LF (производство DERUFA). После высыхания поверхность отшлифуйте, пыль от шлифовки удалите тряпкой или пылесосом и прогрунтуйте акриловым грунтом DERUFA Acrylgrund или глубокопроникающим грунтом Tiefgrund LF. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания и грунтования. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь, в том, что выбранная вами шпатлевка и грунтовка обладает высокой адгезией к поверхности и к акриловым ЛКМ. После полного высыхания грунтовочного слоя, нанести эмаль в один или два слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении кистью допускается разбавление эмали водой, но не более, чем на 10%. При нанесении пневматическим или безвоздушным распылением допускается разбавление водой не более, чем на 10%.

Деревянные поверхности:

Свежее необработанное дерево, снаружи загрунтовать при помощи грунтовки для дерева, (производство DERUFA), затем нанести первый грунтовочный слой эмали и после его высыхания (4 часа) нанести финишный слой материала.

Металлические поверхности:

Металлические поверхности отшлифовать и обработать акриловым антикоррозионным грунтом. После полного высыхания грунтовочного слоя, нанести эмаль в один или два слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении кистью допускается разбавление эмали водой, но не более 10%. При нанесении пневматическим или безвоздушным распылением допускается разбавление водой не более, чем на 10%.

Время высыхания

При температуре 20-25°C и относительной влажности 50%

-до отлипа: 45-50 мин.

- нанесение второго слоя: 4 часа.

- до полной эксплуатации: до 78 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Оборудование и инструмент —

кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

Очистка инструмента:

Сразу после окончания работ инструмент хорошо промыть водой и высушить.

Техника безопасности:

Обычные меры предосторожности, как при работе с ЛКМ, не содержащими большого количества растворителей. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки! В случае попадания материала в глаза, промыть большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву.

Хранить в оригинальной герметичной заводской упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не ниже 0°C.



BUTTERFLY ВЛАГОСТОЙКАЯ

Водно-дисперсионная, белая, матовая краска для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания потолков и стен, подвергающимся умеренным нагрузкам в сухих помещениях.

Образует покрытие, хорошо скрывающее мелкие дефекты. Обладает хорошей укрывистостью. Допускает легкую влажную уборку.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и почти не обладающая запахом краска.

Стойкая к истиранию 4 класс по DIN EN 13300.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 61-63%.
- Вязкость: 8500-10000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 50 мкм.
- Плотность: около 1,6 кг/л

Связующее:

Дисперсия на основе сополимера акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

матовая

Цветовой тон:

Белый.

Краска BUTTERFLY может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

7.0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Грунтовочный или

промежуточный слой:

Нанести краску BUTTERFLY разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести краску BUTTERFLY при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 г/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1-2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Краска не пригодна для окрашивания горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды. Не наносить краску в условиях воздействия прямых солнечных лучей, дождя, росы на поверхности, особо высокой влажности воздуха (измороси, тумана).

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо

схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовку «Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать «Tiefgrund LF».

Цементно-волоконные плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать грунтовкой «Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовку «Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Нанося покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «Acrylgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «Acrylgrund LF».

Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покртия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Краска BUTTERFLY не применяется.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация

№2019/1060 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

BUTTERFLY ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Водно-дисперсионная, белая, матовая краска для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания потолков и стен, подвергающимся умеренным нагрузкам в сухих помещениях. Образует покрытие, хорошо скрывающее мелкие дефекты. Обладает хорошей укрывистостью. Устойчива к сухому истиранию.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и почти не обладающая запахом краска.

Стойкая к истиранию 5 класс по DIN EN 13300.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-61%.
- Вязкость: 8500-9500 мПа*с.
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,6 кг/л

Связующее:

Дисперсия на основе сополимера акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

матовая

Цветовой тон:

Белый.

Краска BUTTERFLY может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

14 кг.



Структура покрытия:

Грунтовочный или

промежуточный слой:

Нанести краску BUTTERFLY разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести краску BUTTERFLY при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 г/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1-2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Краска не пригодна для окрашивания горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды. Не наносить краску в условиях воздействия прямых солнечных лучей, дождя, росы на поверхности, особо высокой влажности воздуха (измороси, тумана).

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо

схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовку «Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать «Tiefgrund LF».

Цементно-волокнистые плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать грунтовкой «Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовку «Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Наносить покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «Acrylgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «Acrylgrund LF».

Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покртия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покртия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с солями:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с солями невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращения появления новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Краска BUTTERFLY не применяется.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация

№2019/1060 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

BUTTERFLY ФАСАДНАЯ

Краска фасадная водно-дисперсионная, белая, матовая для наружных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Образует покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. Обладает хорошей укрывистостью, прочностью, влаго- и атмосферостойкостью. Срок службы – 5 лет при соблюдении расхода и технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность.

Свойства:

Атмосферостойкая в соответствии со стандартом DIN 18 363 (часть C), водоразбавимая, экологичная и почти не обладающая запахом краски.

Водоотталкивающая.

Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению.

Особо стойкая к истиранию по DIN 53 778.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 61-63%.
- Вязкость: 7500-9000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,6 кг/л

Связующее:

Дисперсия на основе сополимера акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

матовая

Цветовой тон:

Белый.

Фасадная краска BUTTERFLY может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

7.0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Грунтовочный или

промежуточный слой:

Нанести краску BUTTERFLY ФАСАДНАЯ разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести краску BUTTERFLY ФАСАДНАЯ при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 г/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура

нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1-2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя, а через 24 часа устойчиво к дождю. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Краска не пригодна для окрашивания горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды. Не наносить краску в условиях воздействия прямых солнечных лучей, дождя, росы на поверхности, особо высокой влажности воздуха (измороси, тумана).

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо

схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовку «Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности обработать грунтовкой «Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать «Tiefgrund LF».

Цементно-волокнистые плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать грунтовкой «Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовку «Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Наноса покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «Acrylgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покр​тия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покр​тия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «Acrylgrund LF».

Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покр​тия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, очистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покр​тия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, очистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Краска BUTTERFLY ФАСАДНАЯ не применяется.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация

№2019/1060 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

FASSADEN FARBE

Краска фасадная водно-дисперсионная, белая, матовая для наружных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Обладает хорошей укрывистостью и адгезией с поверхностью. Применяется для фасадных покрытий с гладкой и структурированной поверхностью и в помещениях с повышенной влажностью. Влажно- и щелочеустойчивая, стойкая к истиранию. Срок службы – от 6 лет при соблюдении расхода и технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность.

Свойства:

Атмосферостойкая в соответствии со стандартом DIN 18 363 (часть C), водоразбавимая, экологичная и почти не обладающая запахом краски.

Содержит силикон-модифицированную добавку. Водоотталкивающая.

Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению. Особо стойкая к истиранию по DIN 53 778.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-61%.
- Вязкость: 7000-9000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л

Связующее:

Дисперсия на основе сополимера акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

Матовая в соответствии со стандартом DIN 53 778.

Цветовой тон:

Белый.

Фасадная краска FASSADEN FARBE может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветчивании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. Краска FASSADEN FARBE может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим, встречающимся на рынке цветотонных систем.

Хранение:

В прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

7.0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Грунтовочный или

промежуточный слой:

Нанести фасадную краску FASSADEN FARBE разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести фасадную краску FASSADEN FARBE при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 г/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности, а так же при температуре окружающей среды более 30°C и низкой влажности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 час сухо на поверхности, через 3-4 часа готово к нанесению следующего слоя, а через 24 часа устойчиво к дождю. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Краска не пригодна для окрашивания горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды. Не наносить краску в условиях воздействия прямых солнечных лучей, дождя, росы на поверхности, особо высокой влажности воздуха (измороси, тумана).

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо

схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести грунтовку «Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать «Tiefgrund LF».

Цементно-волокнистые плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать грунтовкой «Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовку «Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Наносить покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «Acrylgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «Acrylgrund LF».

Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрyтия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Краска FASSADEN FARBE не применяется. Рекомендуется применять краску "Интерьер-3" или "Фасадная Супер".

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация №2019/1060 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

По результатам лабораторных испытаний по стандарту ISO – 11507 срок службы покрытий, выполненных фасадной краской Fassaden farbe в климате умеренных широт составляет не менее 5 лет при соблюдении всех вышеизложенных рекомендаций.

HEIZKÖRPERLACK

Акриловая, белая, полуматовая эмаль для радиаторных батарей

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Применяется для окраски радиаторов отопления и других нагреваемых поверхностей с рабочей температурой нагрева до 120 °С.

Без запаха, не желтеет со временем, водоотталкивающая. Особо устойчива к истиранию, эластичная, хорошо наносится после шлифования на ранее окрашенные масляной или алкидной краской поверхности.

Свойства:

- Атмосферостойкая
 - Стойкая к УФ-лучам
 - Водоотталкивающая
 - Паропроницаемая
 - Стойкая к воздействию слабых растворов щелочей и кислот
 - Эластичная
 - Стойкая к загрязнению
 - Высокоукрывистая
 - Не желтеющая со временем
 - Экологически чистая
 - Без запаха
 - Быстро сохнущая
 - Пожаро-взрывобезопасная
- Связующее: дисперсия на основе чистого акрилата
Разбавитель: вода
Сухой остаток: 50-51%
Вязкость: 3200-5000 мПа·с
Кислотность: pH 7,5 – 9
Степень перетира: макс. 20 мкм
Плотность: около 1,2 кг/л

Подложки пригодные для нанесения:

- цементные и гипсовые штукатурки;
- гипсовые строительные панели;
- все виды бетонов;
- облицовочный кирпич;
- поверхности, окрашенные дисперсионными, клеевыми и другими красками и штукатурками;
- металлические поверхности;
- деревянные поверхности и древесные материалы (ДСП, ДВП, МДФ, ОСП и т.п.).

Важные рекомендации:

- хранить при температуре не ниже +5 °С, не допускать замерзания
- не работать при температуре ниже +8 °С и при слишком высоких температурах (> +50 °С)
- при работе соблюдать обычные меры предосторожности (эмаль не содержит вредных веществ - экологически безопасная)
- хранить в месте, недоступном для детей
- не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву

Ход работы:

Эмаль наносится в 1-2 слоя. Для окраски контрастных поверхностей (частично шпатлеванных, окрашенных в разные насыщенные цвета и т.д.) рекомендуется нанести грунтовочный слой белой краской, разбавленной водой не более, чем на 10%, для придания поверхности однотонности. Это позволит уменьшить количество последующих слоев при нанесении основной краски.

Время высыхания:

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% покрытие высыхает через 1-2 часа и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и повышенной влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать образования видимых стыков отдельных участков окрашиваемой поверхности, краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

Фасовка: 0,75 л.



Структура покрытия:

Наносить «Heizkorperlack» в 1 или 2 слоя. Первый слой можно разбавлять водой, но не более, чем на 5%. Второй слой наносить неразбавленным. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание эмалью «Heizkorperlack», разбавленной не более, чем 10% воды. Колерованную эмаль водой не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 90 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Мыть поверхность рекомендуется не ранее, чем через 2-3 недели.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную

осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят «DERUFA Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится «DERUFA Tiefgrund LF», на панелях из гипсокартона предварительно сошлифовываются шпательные заусенцы. Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». Пористый бетон покрывают грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывают, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Покрывают на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести «DERUFA Tiefgrund LF».

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно зашлифовывается для придания шероховатости и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т.п. обработать «Грунтом для дерева».

Детали из оцинкованного металла:

После соответствующей очистки от грязи и ржавчины загрунтовать поверхность 1–2 раза адгезионным грунтом для цветных металлов (алкидным или акриловым). Окрашивать поверхность 1–3 раза неразбавленной краской.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Акриловой шпательной «DERUFA» согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь, пожалуйста, в наши представительства:

Москва (495) 993 - 6454.

Техническая информация по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

LAZUR UF

Современный тонирующий антисептик с УФ-фильтром на акрилатной основе для долговременной защиты и отделки древесины

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Антисептик LASUR предназначен для долговременной защиты древесины от плесневых, деревоокрашивающих и дерево-разрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев а также декоративной отделки под ценные породы. LASUR содержит активный УФ-фильтр, поглощающий солнечное УФ-излучение и предотвращающий выгорание древесины.

Антисептик LASUR применяют для внутренних работ для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, обшивок, перегородок, дверей, рам, фанеры, ДСП и ДВП, а также других пиленых, строганных и бревенчатых деревянных поверхностей.

Свойства:

Водорастворимая лазурь защищает дерево от УФ-излучений, плесени, гниения, проникновения влаги, образует паропроницаемое, эластичное покрытие. Тонирует дерево в благородные цвета, сохраняя и подчеркивая при этом его природную текстуру. Цветовая насыщенность тона зависит от количества слоёв. Легко наносится, быстро высыхает, практически не обладает запахом, не содержит органических растворителей. Не оказывает раздражающее воздействие на кожу, так как её состав имеет нейтральный pH. Цветовая насыщенность зависит от количества нанесённых слоёв.

- Плотность: 1,03-1,10 кг/л (в зависимости от цвета);
- Вязкость: 30-60 сек. (вискозиметр ВЗ-248);
- pH: 8,5-9,0;
- Сухой остаток: не менее 25% по массе;
- Степень блеска: полуматовая;
- Связующее: акриловая дисперсия;
- Разбавитель: вода;
- Расход: 80-100 г/кв. метр (на один слой);
- Время высыхания: 30 мин. на отлип, полное высыхание 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды и относительной влажности. Максимальные прочностные характеристики – через 7 – 10 дней;
- Цвет: бесцветный и 10 популярных оттенков.

Подготовка основания:

Поражённое синевой, плесенью, грибом дерево следует очистить щётками и обработать фунгицидным препаратом. При сильном заражении обработать бесцветным грунтом по дереву с антисептиком.

Расход:

- На первый слой по необработанной древесине – 200-250 г/кв. метр (1кг на 4-5 кв. метров);
- По обработанной древесине – 150-200 г/кв. метр (1кг на 5-7 кв. метров);
- На последующие слои по необработанной древесине – 100-120г/кв. метр (1кг на 10-12 кв. метров).
- На последующие слои по обработанной древесине – 80-100 г/кв. метр (1кг на 10-12 кв. метров).

Расход зависит от влажности и от породы древесины.

Гарантийный срок хранения:

3 года с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +50°C. Беречь от замерзания.

Применение: Перед применением тщательно перемешать. Производить работы следует при температуре воздуха не ниже +7 градусов по Цельсию. Рекомендуется наносить на просушенное дерево. Равномерно втирать в поверхность кистью или раскатывать валиком.

Рабочие инструменты: Лазурь можно наносить кистью, короткошёрстным валиком либо распылителем. Сразу после окончания работ следует промыть инструменты водой.

Время высыхания: При температуре +20 градусов по Цельсию и влажности 60% – 30-40 минут на отлип. Нанесение следующего слоя произвести следует через 1 час. Устойчивость к воде наступает через 8-10 часов после нанесения лазури.

Меры предосторожности:

Лазурь пожаровзрывобезопасная. Внимание! Хранить в недоступном для детей месте! При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительный мусор либо бытовые отходы. Не содержит вредных веществ.

Фасовка: 0,9 л; 2,5 и 10 л.



LATEXMATT

Водно-дисперсионная, белая, матовая, тиксотропная краска для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания стен и потолков в помещениях. Подходит для использования в помещениях с высокой влажностью, обладает хорошей устойчивостью к истиранию и мытью, высокой укрывистостью. Оптимальный вариант для структурных обоев под покраску – позволяет перекрашивать обои до 15 раз! Не желтеет со временем.

Свойства:

Водоразбавляемая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Стойкая к мытью. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: дисперсия на основе сополимеров акрилата в соответствии со стандартом DIN 55 945.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-60%.
- Вязкость: 7500-10000 мПа*с
- Кислотность: pH 7,5-8,5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

Матовая в соответствии со стандартом DIN 53 778.

Цветовой тон:

Белый.

Краска LATEXMATT может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. Краска LATEXMATT может быть отколерована машинным способом по системе NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветоносовых систем.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

3,5; 7,0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Краску LATEXMATT наносить на поверхность в 1-2 слоя. Первый слой допускается разбавлять водой не более, чем на 5%. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание краской LATEXMATT, разбавленной не более чем 10% воды. Колерованную краску водой не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 180 г/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха. Полностью устойчивой к мокрому истиранию, поверхность становится через 21 день.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF».

Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят грунтовку «Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится грунтовка «Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно шлифуются шпательными заусенцами. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрывают, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностьную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «Acrylgrund LF».

Покрывают на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести грунтовку «Tiefgrund LF».

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, очистка щетками, соскабливание, смычка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрывают, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами

никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать «Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Краска LATEXMATT не применяется.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Латексной шпатлевкой согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация № 2019/1040 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

MATTLATEX

Водно-дисперсионная, белая, матовая, тиксотропная краска для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях. Обладает высокой укрывистостью, хорошей устойчивостью к истиранию и мытью. Пригодна для использования в виде грунтовочной краски и в качестве альтернативы первому слою при последующем нанесении тонких красок. Идеально подходит для окраски гипсокартона, стеклообоев и оштукатуренной поверхности. Допускается использование в умеренно влажных помещениях.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и обладающая слабым запахом краска. Обладает высокой укрывистостью. Стойкая к истиранию по DIN 53 778. Не препятствует воздухообмену. Проста в применении.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-61%.
- Вязкость: 13000-13500 мПа*с
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,4 кг/л.

Связующее:

Специальная синтетическая дисперсия на основе сополимеров акрилата, в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

Матовая в соответствии со стандартом DIN 53 778.

Цветовой тон:

Белый.

Краска MATTLATEX может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. Краска MATTLATEX может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.

Хранение:

В прохладном месте при температуре +5°C - +30°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

7.0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Краску MATT LATEX наносить на поверхность в 1-2 слоя. Первый слой допускается разбавлять водой не более, чем на 5%. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание краской MATT LATEX, разбавленной не более чем 10% воды.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 гр/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF».

Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят грунтовку «Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные

панели:

На впитывающие панели наносится грунтовка «Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно сошлифовываются шпательные заусенцы. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрываются, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «Acrylgrund LF».

Покрываются на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести грунтовку «Tiefgrund LF».

Покрываются, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, очистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрываются, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наложения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать «Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Краска MATT LATEX не применяется.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Латексной шпателькой согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация

№2019/1030 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА ФАСАДНАЯ (ОПТИМА)

Матовая, высокоукрывистая дисперсионная краска для наружных и внутренних работ, обладающая хорошими диффузионными свойствами, устойчивая к атмосферным воздействиям и ультрафиолету.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для высококачественных долговечных фасадных покрытий на гладких и структурированных подложках. Увеличенное содержание связующего вещества обеспечивает оптимальную гидроизоляцию при высокой проницаемости для водяных паров наружу. Поэтому КРАСКА ФАСАДНАЯ превосходно подходит также для окрашивания высоко гидравлических известковых штукатурок. На шероховатых штукатурках КРАСКА ФАСАДНАЯ позволяет подчеркнуть структуру поверхности. Можно использовать в сырых, влажных помещениях. Срок службы – от 8 лет при соблюдении расхода и технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность.

Свойства:

Атмосферостойкая, водоразбавимая, экологически чистая и почти не обладающая запахом краска. Водоотталкивающая по DIN 4108. Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению. Особо стойкая к истиранию по DIN 53778. 1-й класс мокрого истирания по DIN EN 13300. Обладает высокой газопроницаемостью по DIN 1062 и исключительной кроющей способностью даже на выпуклостях и кромках.

- Связующее: дисперсия на основе сополимера акрилата.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 56 – 62%.
- Вязкость: 8500–9000 мПа*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: Около 1,5 кг/л.

Степень блеска:

Матовая.

Цветовой тон:

Белый – базис А, С.

КРАСКА ФАСАДНАЯ может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА ФАСАДНАЯ может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем, при этом КРАСКА ФАСАДНАЯ рассматривается как базис, указанный на этикетке.

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

9.0 л.



Структура покрытия:

Грунтовочный или промежуточный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску не разбавлять.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 100 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 час сухо на поверхности, через 8 часов готово к нанесению следующего слоя, а через 24 часа устойчиво к дождю. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка

штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести «DERUFA Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать грунтовкой гидроизолирующей грунтовкой.

Цементно-волоконные плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать «DERUFA Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести «DERUFA Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Нанося покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «DERUFA Acrylgrund LF». Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с солями:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «DERUFA Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с солями невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наши представительства:

Москва (495) 993 - 6454.

Техническая информация № 2021/1550 по состоянию на январь 2021 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

Водоразбавимая матовая дисперсионная фасадная краска модифицированная силиконовой смолой. Прекрасно отталкивает воду, фасады дольше остаются чистыми, обладает повышенной паропроницаемостью. Для наружных и внутренних работ.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для водоотталкивающих паропроницаемых фасадных покрытий, наносимых на штукатурки и минеральные подложки, а также для нанесения поверх прочных силикатных и матовых дисперсионных красок, на штукатурки из искусственных смол и на неповрежденные теплоизоляционные системы. Сочетает в себе преимущества дисперсионных и силикатных красок. Очень хорошо пропускает водяные пары и углекислый газ, позволяет получить благородно матовую поверхность, напоминающую известковые краски. Срок службы – от 10 лет при соблюдении расхода и технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность.

Свойства:

- Водоразбавимая, экологичная и обладающая слабым запахом краска. Погодоустойчивая, микропористая. Дольше сохраняет фасады чистыми.
- Устойчивая к истиранию по DIN 53778.
 - Водоотталкивающая по DIN 4108.
 - Высокая паропроницаемость по DIN EN 1062. Коэффициент паропроницаемости (эквивалентная воздушная прослойка) $S_d=0,044$ м.
 - Обладает хорошей кроющей способностью.
 - Устойчивая к действию щелочи (неомыляемая).
 - Разбавитель: вода.
 - Сухой остаток: 56-58%.
 - Вязкость: 15000-15500 мПа*с.
 - Кислотность: pH 7,5-8,5.
 - Степень перетира: не более 30 мкм.
 - Плотность: Около 1,4 кг/л.

Степень блеска:

матовая

Связующее:

Акриловая дисперсия, модифицированная эмульсией на основе силиконовой смолы.

Цвет:

Белый. Базисы А и С.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ может быть самостоятельно отколерована полнотонными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подмешивании следует колеровать сразу всю партию, перемешивая отдельные фракции между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. Краска может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многих других встречающихся на рынке цветовых систем.

Хранение:

В таре с плотно закрытой крышкой, в прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

Инструменты:

Сразу после использования инструменты промыть водой.

Расфасовки:

9,0 л.



Структура покрытия:

Грунтовочный или промежуточный слой наносится СИЛИКОНОВОЙ КРАСКОЙ разбавленной 10% воды. На шероховатые подложки, в соответствии с их структурой и впитывающей способностью, наносят промежуточное и завершающее покрытия несколько более разведенным хорошо раскатывая их. Колерованную краску на окончательный слой наносить не разбавляя водой.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless)

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 - 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 100 мл/м² на один слой. На шероховатой поверхности расход соответственно возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 2-3 часа сухо на поверхности и через 12 часов готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим покрытие становится через 2-3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому». Материал не пригоден для горизонтальных поверхностей, находящихся под воздействием воды.

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Штукатурки:

Новые штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. Не устойчивые к истиранию, пылящие покрытия и участки спекания необходимо удалить. Старые штукатурки очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. Нанести силиконгрунт.

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или же с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями воды. На грубопористые, имеющие легкую осыпь песка или же впитывающих поверхностях рекомендуется предварительное грунтование Силиконгрунтом или Tiefgrund LF.

Старые силикатные краски и штукатурки:

Обладающие несущей способностью покрытий очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. Непрочные, выветрившиеся покрытия удалить путем счистки, шлифовки, соскабливания. Нанести Силиконгрунт.

Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол, а также исправные теплоизоляционные системы:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть перед дальнейшими работами. Потом нанести Силиконгрунт. Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покрyтия из дисперсионных и лаковых красок или штукатурки на основе синтетических смол не обладающие несущей способностью:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или стравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением. Нанести Силиконгрунт. На мучнисто-пылящие, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести Tiefgrund LF или Силиконгрунт.

Декоративная кладка из кирпича:

Для окраски пригоден только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами и свободной от солей. На нее наносится силиконгрунт.

Кладка из силикатного кирпича:

Для окраски пригоден только морозостойкий облицовочный кирпич без поробразующих и окрашивающих посторонних включений, как песок или глина. Швы должны быть плотно заделаны. Если поверхность не устойчива к истиранию, ее следует очистить. Высолы всухую счистить щетками. Нанести грунтовочное покрытие продуктом Tiefgrund LF или Силиконгрунтом.

Поверхности с наслоениями плесени, мхов или водорослей:

Удалить наслоения плесени или наросты мхов и грибка механическим путем или, смыть их струями напорной воды. Растения

удалить механически и/или путем опаливания. Поверхность промыть биоцидным средством и хорошо просушить. Нанести грунтовочное покрытие Силиконгрунтом.

Поверхности с высолами:

Удалить отложения солей сухим способом (счищая щетками). Нанести Силиконгрунт. При нанесении покрытий на поверхности с высолами невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Устранение незначительных дефектов:

Незначительные дефекты исправить с использованием фасадной тонкой шпатлевки DERUFA, а большие изъяны (слой до 20 мм) – предпочтительно с использованием заполняющей (грубой) шпатлевки DERUFA. Зашпатлеванные места загрунтовать TIEFGRUND LF или Силиконгрунтом.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наши представительства:

Москва (495) 993-6454.

Техническая информация № 2019/1590 по состоянию на январь 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕР

Шелковисто-матовая, высокоукрывистая дисперсионная краска для высококачественных долговечных фасадных покрытий и стен внутри помещений, обладающая хорошими диффузионными свойствами и образующая водоотталкивающее покрытие.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для высококачественных долговечных фасадных покрытий и стен внутри помещений на гладких и структурированных подложках. Увеличенное содержание связующего вещества обеспечивает оптимальную гидроизоляцию при высокой проницаемости паров наружу. Поэтому Краска Фасадная Супер превосходно подходит также для окрашивания высоко гидравлических известковых штукатурок. На шероховатых штукатурках Краска Фасадная Супер позволяет подчеркнуть структуру поверхности. Благодаря эластичности пленки может перекрывать мелкие паутинообразные трещины, подходит для окраски деревянных поверхностей. Обладает хорошей адгезией к подложкам, ранее покрытыми алкидными и масляными красками. Срок службы – от 10 лет при соблюдении расхода и технологии нанесения материала на правильно подготовленную поверхность.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и почти не обладающая запахом краска.

Атмосферостойкая, обладает погодостойкостью согласно требования VOB, часть C, DIN 18363 и стойкая к агрессивной промышленной среде, высокая устойчивость к УФ-излучению.

Водоотталкивающая по DIN EN 1062. Устойчива к действию щелочи, поэтому не подвержена омылению. Особо стойкая к истиранию 1 класс по DIN EN 13300.

Обладает высокой газопроницаемостью по DIN EN 1062 и кроющей способностью даже на выпуклостях и кромках. Затрудняет поражение поверхности грибами и водорослями.

- Связующее: чистоакриловая дисперсия.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 57–59%.
- Вязкость: 12000–13000 мПа*с. (шпатель L4, 20 об/мин)
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность около 1.35 кг/л.

Степень блеска:

Шелковисто-матовая.

Цветовой тон:

Белый – базис А и С.

КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕР может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- и Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода. КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕР может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем, при этом КРАСКА ФАСАДНАЯ СУПЕР рассматривается как базис, указанный на этикетке.

Хранение:

В прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Гарантийный минимальный срок хранения – 12 месяцев.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Расфасовка:

9.0 л



Структура покрытия:

Грунтовочный или промежуточный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ СУПЕР, при необходимости разбавленную не более чем 10% воды.

Заключительный слой:

Нанести КРАСКУ ФАСАДНУЮ СУПЕР, при необходимости разбавленную не более чем 5% воды. Колерованную краску разбавлять не рекомендуется.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°

Форсунка: 0.026 – 0.031"

Давление: 150 – 180 бар

Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход при номинальной укрывистости:

Около 90 мл/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке.

На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает.

Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 час сухо на поверхности, через 3-4 часа готово к нанесению следующего слоя, а через 24 часа устойчиво к дождю.

Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка

штукатурках рекомендуется предварительное грунтование грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима грунтовка «DERUFA Acrylgrund LF». Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Бетон:

Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струями напорной воды. На мало впитывающие или гладкие поверхности нанести «DERUFA Tiefgrund LF». Грубопористые, имеющие осыпь или же впитывающие поверхности рекомендуется предварительно обработать грунтовкой «DERUFA Acrylgrund LF». Цокольную часть фасада желательно обработать гидроизолирующей грунтовкой.

Цементно-волоконные плиты (без покрытия):

Мало впитывающие плиты с поверхностным уплотнением прогрунтовать «DERUFA Tiefgrund LF». На осыпающиеся, сильно впитывающие плиты нанести «DERUFA Acrylgrund LF». Свободно смонтированные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы. Нанося покрытия на асбестоцементные плиты, соблюдать соответствующие предписания. Новые, щелочные ЦВП необходимо для предотвращения известковых отложений прогрунтовать грунтовкой «DERUFA Tiefgrund LF».

Декоративная кладка из кирпича:

Окрашивается только морозостойкий облицовочный камень или клинкерный кирпич без посторонних включений. Кладка должна быть с плотно заделанными швами, сухой и свободной от солей.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Старые загрязненные, мелящиеся покрытия удалить. В зависимости от впитывающей способности поверхности нанести грунтовку в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные штукатурками на основе синтетических смол:

Старые штукатурки очистить пригодными для этого методами. После влажной обработки дать поверхности хорошо просохнуть. Потом нанести грунтовку «DERUFA Acrylgrund LF». Новые штукатурки окрашивают без предварительной обработки.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Не обладающие несущей способностью покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, чистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Поверхности с высоломи:

Удалить отложения солей сухим способом (щетками). Нанести грунтовку «DERUFA Tiefgrund LF». При нанесении покрытий на поверхности с высоломи невозможно гарантировать постоянную прочность покрытия или предотвращение появления новых отложений солей.

Дерево и древесные материалы:

Окрашиваемая поверхность предварительно зашлифовывается для придания гладкой поверхности и удаления ворсинок. Торцы сучков, выходы древесной смолы и т. п. загрунтовать «Грунтом для дерева». При необходимости дерево загрунтовать «Грунтом для дерева».

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наши представительства:

Москва (495) 993 - 6454.

Техническая информация № 2022/1560 по состоянию на январь 2022 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.

Штукатурка под валик

декоративно-отделочная композиция для наружных и внутренних работ с нанесением рельефным роликом

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Структурная штукатурка предназначена для получения долговечных рельефных штукатурных покрытий как на фасадах, так и при отделке интерьеров. Хорошо скрывает мелкие дефекты и небольшие неровности обрабатываемых поверхностей. Превосходно подходит для обработки больших поверхностей штукатурным пистолетом.

Расход: 1,5 - 2,5 кг/кв.м в зависимости от выбранного рельефа.

Время высыхания:

- «от пыли» - около 1 часа,
- полностью сухо - через 48 ч, при температуре воздуха +18°C и влажности 65%.
- полная полимеризация - 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей штукатурка.

Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам (бетон, кирпич, цемент, гипсокартон, дерево и др.). Стойкая к механическим воздействиям. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол.

Разбавитель: вода.

Сухой остаток: по массе 82–83%.

Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа.

Максимальный размер частиц около 0,5 мм.

Паропроницаемость материала - 0.035 мг/м*час*Па

Цветовой тон: Белый.

Штукатурка может быть самостоятельно отколерована любыми дисперсионными красителями в соответствии с инструкциями производителя.

Хранение: В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Гарантийный срок

хранения: 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Основание должно быть твердым, чистым, сухим. Непрочные отслаивающиеся элементы должны быть тщательно удалены.

Имеющиеся на поверхности крупные трещины, раковины и сколы следует надлежащим образом обработать.

Интенсивно впитывающие поверхности необходимо обработать глубокопроникающей грунтовкой, напр. «DERUFA Tiefgrund LF».

Ход работы:

Нанести штукатурку на обрабатываемую поверхность кельмой, широким шпателем или штукатурным пистолетом. Для получения рельефа на поверхности применяется кельма, можно также воспользоваться штукатурной доской, жесткой щеткой или применить любой другой способ в зависимости от желаемого рельефа. Не рекомендуется наносить одноразово покрытие толстым слоем (более 2-4 мм).

Окраску (при необходимости) осуществлять через 24 часа. Для фасадных работ рекомендуется окраска фасадными красками «Деруфа» для улучшения водо- и грязеотталкивающих свойств покрытия и увеличения срока службы.

Поскольку штукатурка быстро твердеет, нужно наносить ее на небольшие участки и сразу придавать ей рельефную структуру. Заканчивать нанесение покрытия необходимо на выступах или углах поверхности.

Работу производить при температуре не ниже +5°C.

Рабочие инструменты

по окончании работ промыть водой.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Расфасовка: 15 кг.





Штукатурка наносится на поверхность шпателем либо штукатурным пистолетом. Окончательный рельеф поверхности придается рельефным валиком или шпателем примерно через 30-40 мин после нанесения (высыхание “на отлип”)

Нанесение штукатурки специальным пистолетом.



Получение рельефа комбинированным способом:

1 этап - рельефный валик

2 этап - заглаживание пиков шпателем

Рельеф полученный шпателем



Поверхность полученная рельефным валиком



Рельеф получен распылением штукатурным пистолетом

Штукатурка структурная под терку

декоративно-отделочная композиция для наружных и внутренних работ под терку

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Структурная штукатурка предназначена для получения долговечных рельефных штукатурных покрытий как на фасадах, так и при отделке интерьеров. Хорошо скрывает мелкие дефекты и небольшие неровности обрабатываемых поверхностей. Превосходно подходит для обработки больших поверхностей штукатурным пистолетом.

Расход: 2 - 3,5 кг/кв.м в зависимости от выбранного рельефа.

Время высыхания:

- «от пыли» - около 1 часа,
- полностью сухо - через 48 ч, при температуре воздуха +18°C и влажности 65%.
- полная полимеризация - 1-3 недели в зависимости от температуры и окружающего воздуха.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей штукатурка. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам (бетон, кирпич, цемент, гипсокартон, дерево и др.). Стойкая к механическим воздействиям. Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

Связующее: дисперсия на основе синтетических смол.

Разбавитель: вода.

Сухой остаток: по массе 83–85%.

Прочность сцепления с бетоном: не менее 0,20 МПа.

Диапазон размера фракции 0,8-2 мм.

Плотность: около 1,9 кг/л

Цветовой тон: Белый.

Штукатурка может быть самостоятельно отколерована любыми дисперсионными красителями в соответствии с инструкциями производителя.

Хранение: В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Гарантийный срок

хранения: 12 месяцев с даты изготовления в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Основание должно быть твердым, чистым, сухим. Непрочные отслаивающиеся элементы должны быть тщательно удалены.

Имеющиеся на поверхности крупные трещины, раковины и сколы следует надлежащим образом обработать.

Интенсивно впитывающие поверхности необходимо обработать глубокопроникающей грунтовкой, напр. «DERUFA Tiefgrund LF».

Ход работы:

Нанести штукатурку на обрабатываемую поверхность кельмой, широким шпателем или штукатурным пистолетом. Для получения рельефа на поверхности применяется кельма, можно также воспользоваться штукатурной доской, жесткой щеткой или применить любой другой способ в зависимости от желаемого рельефа. Не рекомендуется наносить однородное покрытие толстым слоем (более 2-4 мм).

Окраску (при необходимости) осуществлять через 24 часа. Для фасадных работ рекомендуется окраска фасадными красками «Деруфа» для улучшения водо- и грязеотталкивающих свойств покрытия и увеличения срока службы.

Поскольку штукатурка быстро твердеет, нужно наносить ее на небольшие участки и сразу придавать ей рельефную структуру. Заканчивать нанесение покрытия необходимо на выступах или углах поверхности.

Работу производить при температуре от +5°C до +35°C. При высокой температуре воздуха расход может увеличиваться.

Рабочие инструменты

по окончании работ промыть водой.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Расфасовка: 15 кг.





Штукатурка наносится на поверхность равномерным слоем шпателем либо кельмой. Окончательный рельеф придается поверхности теркой.



“Затереть” штукатурку следует примерно через 30-40 минут после нанесения на стену. Время высыхания “на отлип” зависит от атмосферных условий (температура, влажность воздуха и т.п.)



ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

Прозрачный акрил-силиконовый лак для внутренних и наружных работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Используется для защиты от влаги при работе со всеми типами впитывающих материалов: Природного и искусственного камня, дерева, бетона, кирпича. Улучшает внешний вид отделки (эффект "мокрого камня"). Глубоко проникает в поры, предохраняя от разрушения и попадания влаги. Обладает отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Свойства:

- Водорастворимый, без запаха. Обладает высокой износостойкостью. Не желтеет, обладает хорошей эластичностью и устойчивостью к образованию микротрещин.
- Связующее: дисперсия на основе акрилового сополимера.
 - Разбавитель: вода.
 - Сухой остаток: не менее 25%.
 - Вязкость: FC 4мм (25°C): 30-60 сек.
 - Кислотность: pH 8.0–8.5.
 - Плотность: около 1,0 кг/л.

Степень блеска:

Глянцевый

Расход:

Первый слой - 130-160 мл на 1 м², последующие слои - 70-80 мл на 1 м². Точный расход зависит от породы камня и качества подготовки поверхности.

Ход работы:

перед применением тщательно перемешать. Работы производить при температуре не ниже +15°C. Лак наносится равномерно по всей поверхности широкой, густой кистью, валиком и т.п. Перед каждой последующей обработкой следует удалять пыль. Ранее не покрытую лаком поверхность обычно требуется обработать 2-3-мя слоями лака.

Рабочие инструменты:

лак наносится широкой кистью, специальным мохеровым или войлочным короткошерстным валиком или аппликатором. Сразу после окончания работ промыть инструменты водой.

Время высыхания:

"от пыли" - 30-40 мин, полное затвердевание лака достигается через 3 недели (лак приобретает максимальную износостойкость и стойкость к образованию царапин).

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +10°C. Беречь от замерзания.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Не содержит вредных веществ.

Расфасовки:

10 и 5 л.



ГИДРОФОБИЗАТОР

Высококачественный водно-дисперсионный состав для фасадных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Специальный водоотталкивающий состав на основе силиконовых модифицированных добавок для разнообразных впитывающих подложек, таких как кирпичи, силикатные кирпичи, природный песчаник и минеральные штукатурки. Идеален для пропитки пористых минеральных поверхностей

Свойства:

Состав блокирует капиллярное водопоглощение пропитанных им материалов. При этом он не закупоривает поры и капилляры, позволяя материалу «дышать».

- Хорошая глубина проникновения
- Быстрое развитие водоотталкивающих свойств
- Сильный и долговременный эффект
- Отсутствие липкости при высыхании
- На водной основе

Цветовой тон:

Бесцветный.

Расход:

100 мл/м² по гладким, плотным поверхностям. По менее плотным, шорховатым основаниям расход возрастает и количество слоев определяется опытным путем.

Нанесение:

Наносить полученный раствор следует кистью, валиком или методом распыления. Для гарантированного полного покрытия необходимо нанести два слоя «мокрым по мокрому». Работы производить только в сухую погоду при температуре не ниже +5°C.

Время высыхания:

От пыли - 30 минут

Полное высыхание - 24 часа

Хранение:

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.



ACRYLGRUND LF

Водно-дисперсионный укрепляющий грунт для фасадных и внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Используется для снижения впитывающей способности и повышения сцепления обрабатываемых поверхностей перед окрашиванием водно-дисперсионными красками. Применяется для обеспыливания цементных, бетонных и прочих подобных поверхностей перед шпатлеванием, покраской или другими работами.

Тип материала:

грунтовка, не содержащая растворителей.

Свойства:

- Атмосферостойкий
- Паропроницаемый
- Укрепляющий
- Экологически чистый
- Без запаха
- Быстро сохнет
- Пожаро-взрывобезопасный

Цвет:

бесцветная.

Связующее:

водная дисперсия синтетических полимерных смол.

Плотность:

около 1 кг/л.

Пигмент:

не содержит.

Обозначение в соответствии с классом опасности:

не воспламеняется.

Упаковка:

пластиковые канистры 5 и 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Совместимость:

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Разбавитель:

(вода) материал готов к применению без разбавления.

Расход:

~0,1 л/м² (зависит от впитывающей способности основы)

Время высыхания:

«от пыли» - 30 мин

полное высыхание - 24 часа

Повторная обработка:

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками через 4-6 часов.

Очистка инструмента:

сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Перед применением грунтовку перемешать. Наносить с помощью кисти, валика или распылением при t не ниже +5°C. Сильно впитывающие поверхности обработать повторно.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Хранение:

хранить грунтовку в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

Меры предосторожности:

не допускать попадания в сточные воды; при попадании грунтовки в глаза, промыть большим количеством холодной воды.



TIEF PROFI GRUND

Пигментированный глубокопроникающая грунтовка для внутренних и наружных работ. Без запаха, экологичная к окружающей среде.

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Представляет собой специальную пигментированную, не содержащую растворителей грунтовку, обладающую укрепляющим и гидроизолирующим воздействием; снижает впитывающую способность и повышает адгезию обрабатываемых поверхностей перед окрашиванием вододисперсионными красками. Значительно уменьшает расход краски.

Тип материала:

водная акриловая грунтовка, не содержащая растворителей.

Область применения:

Грунтовка используется для укрепления рыхлых песчаных штукатурок и старых лакокрасочных покрытий для выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей перед окраской, не образует пленку, имеет высокую диффузионную способность, гидроизолирующее действие, стойкая к щелочам.

Цвет:

молочный.

Связующее:

Водная дисперсия синтетических полимерных смол, с ультратонкими частицами.

Плотность:

около 1 кг/л

Пигмент:

белый

Обозначение в соответствии с классом опасности:

не воспламеняется.

Упаковка:

пластиковые канистры 5 и 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Атмосферостойкость:

в соответствии с DIN18363 (часть C).

Совместимость:

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Расход в зависимости от впитывающей способности основы:

0,05-0,1 л/м²:

неразбавленной грунтовкой для обработки до 100 м²;

разбавленной в соотнош. 1:1 грунтовкой для обработки до 200 м²

Время высыхания:

«от пыли» - 30 мин

полное высыхание - 24 часа

полная полимеризация - 15-21 день.

Повторная обработка:

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками - не более 4 часов.

Для получения гидроизолирующего эффекта нанести 3-4 слоя грунтовки, до образования блестящей пленки.

Очистка инструмента:

сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или распылением при t° не ниже +5°C. Рекомендуется тщательно втереть материал в основу, используя инструменты для окраски вручную, такие как щетки из натуральной щетины.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните грунтовку в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30°C, не допуская замерзания и перегрева.

Не допускайте попадания в сточные воды.

При попадании грунтовки в глаза, промойте холодной водой.

