

MATTLATEX

Водно-дисперсионная, белая, матовая, тиксотропная краска для внутренних работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных помещениях. Обладает высокой укрывистостью, хорошей устойчивостью к истиранию и мытью. Пригодна для использования в виде грунтовочной краски и в качестве альтернативы первому слою при последующем нанесении тонких красок. Идеально подходит для окраски гипсокартона, стеклообоев и оштукатуренной поверхности. Допускается использование в умеренно влажных помещениях.

Свойства:

Водоразбавимая, экологичная и обладающая слабым запахом краска. Обладает высокой укрывистостью. Стойкая к истиранию по DIN 53 778. Не препятствует воздухообмену. Проста в применении.

- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 59-61%.
- Вязкость: 13000-13500 мПа*с
- Кислотность: pH 7,5-8,5
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,4 кг/л.

Связующее:

Специальная синтетическая дисперсия на основе сополимеров акрилата, в соответствии со стандартом DIN 55 945.

Степень блеска:

Матовая в соответствии со стандартом DIN 53 778.

Цветовой тон:

Белый.

Краска MATTLATEX может быть самостоятельно отколерована полнотонными и подцветочными красками типа Vollton- und Abtonfarben. Во избежание возникновения разницы в цветовых оттенках при самостоятельном подцветывании следует колеровать сразу все необходимое количество материала, перемешивая отдельные отколерованные партии краски между собой. Краска MATTLATEX может быть отколерована машинным способом по системам NCS, RAL и многим другим встречающимся на рынке цветотонных систем. При покупке 1000 кг и более краски одного цветового оттенка в одном заказе по заявке возможна также поставка отколерованного продукта прямо с завода.

Хранение:

В прохладном месте при температуре +5°C - +30°C.

Внимание:

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

Утилизация отходов:

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор.

Расфасовки:

7.0 и 14 кг.



Структура покрытия:

Краску MATT LATEX наносить на поверхность в 1-2 слоя. Первый слой допускается разбавлять водой не более, чем на 5%. На контрастных поверхностях осуществить предварительное окрашивание краской MATT LATEX, разбавленной не более чем 10% воды.

Способы нанесения:

Наносить кистью, валиком или способом безвоздушного распыления (airless).

Нанесение безвоздушным распылением:

Угол распыления: 50°
Форсунка: 0.026"
Давление: 150 – 180 бар
Рабочие инструменты после использования промыть водой.

Расход материала:

Около 220 гр/м² на один проход по гладкой загрунтованной подложке. На шероховатой и не загрунтованной поверхности расход возрастает. Точный расход определяется пробным покрытием.

Минимальная температура нанесения:

+5°C подложки и окружающего воздуха.

Время сушки:

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 1 – 2 часа сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.

К сведению пользователей:

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности краску следует наносить за один проход методом «сырое по сырому».

ПОДЛОЖКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ, И ИХ ПОДГОТОВКА

Подложки должны быть сухими, не содержать загрязнений и антиадгезивов.

Цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2 – 4 недель. Места подновления штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть. На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется предварительная обработка грунтовкой глубокого проникновения «Tiefgrund LF». На имеющих сильную осыпь песка, пылящих штукатурках необходима укрепляющая грунтовка «Acrylgrund LF».

Минеральные легкие штукатурки обрабатываются грунтовкой «Tiefgrund LF».

Гипсовые штукатурки:

Гипсовые штукатурки с поверхностью спекания зашлифовывают, обеспыливают. Затем наносят грунтовку «Tiefgrund LF».

Гипсовые строительные панели:

На впитывающие панели наносится грунтовка «Tiefgrund LF». Сильно уплотненные гладкие панели для улучшения адгезии покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Панели из гипсокартона:

Предварительно сошлифовываются шпательными заусенцы. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Бетон:

Предварительно удаляются возможные остатки антиадгезивов, а также мучнистых и песчано-сыпучих субстанций. После чего вся поверхность покрывается грунтовкой «Tiefgrund LF».

Пористый бетон:

Покрывают грунтовкой «Acrylgrund LF».

Кладка из облицовочного кирпича:

Окрашивается без предварительной подготовки.

Покрытия, не обладающие несущей способностью:

Не способные нести поверхностную нагрузку покрытия, выполненные минеральной, дисперсионной краской или штукатуркой на основе синтетических смол, следует удалить. Слабо впитывающие, гладкие поверхности обработать грунтовкой «Tiefgrund LF», а грубопористые, имеющие осыпь песка или впитывающие поверхности — грунтовкой «Acrylgrund LF».

Покрытия на основе клеевой краски:

Смыть до основания. Нанести грунтовку «Tiefgrund LF».

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные силикатными красками и штукатурками:

Силикатные покрытия удалить до основания пригодными для этого методами (сошлифовка, счистка щетками, соскабливание, смывка струями напорной воды). В зависимости от впитывающей способности обработать поверхность грунтовкой в соответствии с ранее изложенными рекомендациями.

Покрытия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками и штукатурками:

Окрашиваются без дополнительной подготовки.

Поверхности с налётом плесени:

Удалить наслоения плесени или наросты грибка механическим путем (стиранием влажной щеткой, соскабливанием, обдиркой). Промыть поверхности антисептическим средством, и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие зависит от вида и свойств подложки.

Поверхности с пятнами никотина, воды, сажи или жира:

Пятна никотина, а также сажи или жира смыть водой с добавлением жирорастворяющих бытовых чистящих средств и хорошо просушить. Высохшие пятна воды очистить сухой щеткой. Обработать «Tiefgrund LF».

Дерево и древесные материалы:

Краска MATT LATEX не применяется.

Небольшие дефекты:

После соответствующей подготовки заделать Латексной шпатлевкой согласно указаниям по её применению и, при необходимости, загрунтовать.

Техническая консультация:

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. В сложных случаях обращайтесь пожалуйста в наше представительство:

Москва (495) 993 – 6454

Техническая информация

№2019/1030 по состоянию на 2019 г.

Принимая во внимание разнообразие всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных строительных и ремонтных объектах, мы обращаем внимание покупателя/исполнителя работ на то, что он под свою ответственность обязан проверить пригодность наших материалов для их использования в конкретных целях и на конкретных объектах без нарушения технической документации. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу.