

SUPRACRYL

Универсальная белая матовая\шелковисто-матовая акриловая эмаль для внутренних и наружных работ

МАТЕРИАЛ

Область применения:

Применяется для окрашивания деревянных, бетонных поверхностей, штукатурки, гипсокартона и т.д.

Атмосферостойкая. Обладает отличной адгезией и высокой эластичностью, не желтеет со временем.

Преимущества:

- Не имеет запаха, быстросохнущая.
- Легка в нанесении.
- Отличная укрывистость.
- Высокая эластичность готового покрытия.
- Не оставляет следов от кисти и валика.
- Готова к употреблению.
- Атмосферо- и светостойкая.
- Особо стойкая к истиранию.

Технические характеристики

Плотность — 1,2 кг/л

РН — 7-8

Тип связующего — акриловые полимеры.

Сухой остаток — 50-51%

Стойкость к истиранию — 1 класс по DIN EN 13300, более 15000 циклов мокрого истирания

Состав

чисто акриловая дисперсия, диоксид титана, микрокальцит, модифицирующие добавки

Рекомендации к применению:

Подготовка поверхности

Работы производить при температуре не ниже +5°C.

Бетонные поверхности:

Для полного или частичного выравнивания бетонных и оштукатуренных, гипсовых, древесностружечных поверхностей рекомендуется использовать шпатлевку финишную LF (производство DERUFA). После высыхания поверхности отшлифуйте, пыль от шлифовки удалите тряпкой или пылесосом и прогрунтуйте акриловым грунтом DERUFA Acrylgrund или глубокопроникающим грунтом Tiefgrund LF. Сильно поврежденные поверхности возможно потребуют дополнительного выравнивания и грунтования. Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если вы планируете использовать иные материалы. В любом случае убедитесь, в том, что выбранная вами шпатлевка и грунтовка обладает высокой адгезией к поверхности и к акриловым ЛКМ. После полного высыхания грунтовочного слоя, нанести эмаль в один или два слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении кистью допускается разбавление эмали водой, но не более, чем на 10%. При нанесении пневматическим или безвоздушным распылением допускается разбавление водой не более, чем на 10%.

Деревянные поверхности:

Свежее необработанное дерево, снаружи загрунтовать при помощи грунтовки для дерева, (производство DERUFA), затем нанести первый грунтовочный слой эмали и после его высыхания (4 часа) нанести финишный слой материала.

Металлические поверхности:

Металлические поверхности отшлифовать и обработать акриловым антикоррозионным грунтом. После полного высыхания грунтовочного слоя, нанести эмаль в один или два слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении кистью допускается разбавление эмали водой, но не более 10%. При нанесении пневматическим или безвоздушным распылением допускается разбавление водой не более, чем на 10%.

Время высыхания

При температуре 20-25°C и относительной влажности 50%

- до отлипа: 45-50 мин.

- нанесение второго слоя: 4 часа.

- до полной эксплуатации: до 78 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Оборудование и инструмент —

кисть, валик, пневматическое или безвоздушное распыление.

Очистка инструмента:

Сразу после окончания работ инструмент хорошо промыть водой и высушить.

Техника безопасности:

Обычные меры предосторожности, как при работе с ЛКМ, не содержащими большого количества растворителей. Не допускать попадания в глаза и на слизистые оболочки! В случае попадания материала в глаза, промыть большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и почву.

Хранить в оригинальной герметичной заводской упаковке, в недоступном для детей месте при температуре не ниже 0°C.

