DERUFA

Deutsche – Russische Farben Werke

СИЛИКОНГРУНТ

Специальный силиконовый грунт, не содержащий растворителей, атмосферостойкий для фасадных и внутренних работ, с гидрофобными свойствами

МАТЕРИАЛ

Представляет собой специальную, не содержащую растворителей грунтовку, обладающую укрепляющим, гидроизолирующим и гидрофобным воздействием; предназначенную для наружных и внутренних работ.

Тип материала:
Гидрофобный акриловый грунт модифицированный силиконовой эмульсией.
Область применения:
Грунт используется для выравнивания поглощающей способности оштукатуренных, бетонных, газобетонных и старых, но еще прочных дисперсионных и силикатных покрытий, отталкивает воду, способный к диффузии, глубоко проникает, скрепляет основание, щелочестойкий, не оказывает отрицательного влияния на паропроницаемость.
Цвет:
бесцветный.

Связующее:
Акрилатный сополимер, модифицированный силиконом.
Плотность:
около 1 кг/л
Пигмент:
не содержит.
Обозначение в соответствии с классом опасности:
не воспламеняется.
Упаковка:
пластиковая канистра 10 л.

Свойства и рекомендации по применению

Атмосферостойкость:
в соответствии с DIN18363 (часть С).
Совместимость:
с любыми полимерными дисперсионными материалами.

Расход в зависимости от впитывающей способности основы:
0,05-0,1 л/м2:
неразбавленной грунтовкой для обработки до 100 м2
Время высыхания:
«от пыли» - 30 мин
полное высыхание - 24 часа
Повторная обработка:
для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками - 4-6 часов.
Очистка инструмента:
сразу же после работы очистить инструменты водой.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или распылением при t° не ниже +5°С. Рекомендуется тщательно втереть материал в основу, используя инструменты для окраски вручную, такие как щетки из натуральной щетины.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните грунтовку в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30°С, не допуская замерзания и перегрева.
Не допускайте попадания в сточные воды.
При попадании грунтовки в глаза, промойте холодной водой.